

Bétonnage par temps froid

Le béton ne prend pas par temps froid (au-dessous de 0 °C).

S'il est cependant indispensable d'exécuter un travail dans ces conditions, on pourra le faire en réchauffant l'eau de gâchage ou de préférence les granulats. On assurera ensuite la prise et un début de durcissement convenables en entourant l'ouvrage d'une enceinte de bois ou de bâches, à l'intérieur de laquelle on fera un apport de chaleur.

La même précaution est à prendre lorsque le gel survient en cours de bétonnage.