


Les profils minces en acier



Profils à froid de forme complexe (Arcelor)

Les tôles minces **galvanisées** (d'épaisseur inférieure à 5 mm) peuvent être **profilées à froid** pour réaliser des profils minces.

De sections très diverses, les profils minces sont utilisés en serrurerie, en menuiserie métallique, en ossatures légères: pannes de charpente, ossatures de murs ou de cloisons, de faux plafond, dans les entrepôts (étagères,rails), dans les équipements routiers (glissières).

Légers et maniables, ils peuvent s'assembler par vis auto-taraudeuses